

FIORITO ADRIATICO

Calcare a grana fine, colore chiaro di fondo, con venature rosate.

Luogo di estrazione: Apricena (FG), Italia.

Peso specifico: 2,72 gr/cm³

Resistenza a compressione: Rm=187MPa; s=18MPa; v=0,10 -
dopo 48 cicli di gelo disgelo: Rmg=162MPa s=21MPa; v=0.13

Resistenza a flessione: Rtfm=18,6MPa; s=4,4MPa - dopo 48 cicli di
gelo disgelo: Rtfmg=15,2MPa

Resistenza all'abrasione: 20,1mm

Assorbimento d'acqua: 0,2%

Resistenza allo scivolamento: URSVmedio=45

*Dense limestone of light cream background colour, with rosy calcite
steaks and veins. Area of extraction: Apricena (FG), Italy*

*Compressive strength: Rm=187MPa; s=18MPa; v=0,10 - after 48
freeze-thaw cycles: Rmg=162MPa s=21MPa; v=0.13*

*Flexural strength: Rtfm=18,6MPa; s=4,4MPa - after 48 freeze-thaw
cycles: Rtfmg=15,2MPa*

Abrasion resistance: 20,1mm

Water absorption: 0,2%

Slip resistance: average URSV value=45

SCHEDA TECNICA _TECHNICAL SPECS



fiorito adriatico _vein cut